

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU. АИ78.Н00018

Срок действия с 04.09.2009 по 03.09.2012

0760455

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU.0001.11АИ78 от 27.08.2009 г.  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «СЕРТИТЕСТ»  
Россия, 109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 5, стр. 1  
Тел./факс: 964-13-39

**ПРОДУКЦИЯ**

Плиты пенополистирольные марок ПСБ-С-15, ПСБ-С-25,  
ПСБ-С-35, ПСБ-С-50

ГОСТ 15588-86  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
22 4440

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 15588-86

код ТН ВЭД:  
3921 11 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «ЗСМ «Стиропласт»

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Комсомольская, владение 3  
ИНН 5048018439, тел. (495) 921-19-47, факс (49672) 3-72-77

Адрес производства: 142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Комсомольская, владение 3

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «ЗСМ «Стиропласт»

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Комсомольская, владение 3  
Тел. (495) 921-19-47, факс (49672) 3-72-77

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний № 23-129 от 02.09.2009 г.  
ИЦ «Энтест» ООО «Центр испытаний и консалтинга», рег. № РОСС RU.0001.21АЮ75 от 02.11.2007г.,  
413125, г. Энгельс, ул. Колотилова, 54;

Сертификата пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП057.В.00259 с 27.04.2009 г. до 26.04.2012 г.,  
ОС АНО «НОРМАТЕСТ», № ССПБ.RU.ОП.057 от 27.03.2008 г.; Санитарно-эпидемиологического  
заключения № 77.МО.01.224.П.009704.08.09 от 21.08.2009 г. до 22.08.2014 г., Главного Центра  
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Акта № 56 от 12.08.2009 г. о  
результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой ООО «ЗСМ «Стиропласт»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Сертификация по схеме За  
Знак соответствия по ГОСТ Р 50460 наносится на техническую и сопроводительную документацию



Руководитель органа

подпись

Н.И.Харькова  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.А.Вилкова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**Показатели и результаты сертификационных испытаний плит пенополистирольных марок ПСБ-С-15; ПСБ-С-25; ПСБ-С-35; ПСБ-С-50, выпускаемых серийно ООО «Стиропласт»**

№№ пл	Наименование показателей	Обозначение нормативного документа	Марки плит											
			ПСБ-С-15			ПСБ-С-25			ПСБ-С-35			ПСБ-С-50		
			Нормати вные значения	Фактичес кие значения	Нормати вные значения	Фактичес кие значения	Нормати вные значения	Фактичес кие значения	Нормати вные значения	Фактичес кие значения	Нормати вные значения	Фактичес кие значения	Нормати вные значения	Фактичес кие значения
1	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 15588-86	до 15	13,0	от 15,1 до 25,0	17,5	от 25,1 до 35,0	27,0	от 35,1 до 50,0	37,0				
2	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа	ГОСТ 15588-86	не менее 0,05	0,067	не менее 0,10	0,11	не менее 0,16	0,175	не менее 0,20	0,23				
3	Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 15588-86	не менее 0,07	0,11	не менее 0,18	0,23	не менее 0,25	0,37	не менее 0,35	0,41				
4	Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5)°С, Вт/(м К)	ГОСТ 15588-86	не более 0,042	0,040	не более 0,039	0,038	не более 0,037	0,036	не более 0,040	0,036				
5	Время самостоятельного горения, с	ГОСТ 15588-86	не более 4,0	1,0	не более 4,0	1,5	не более 4,0	1,0	не более 4,0	1,0				
6	Влажность плит, %	ГОСТ 15588-86	не более 12,0	1,0	не более 12	1,0	не более 12	1,0	не более 12	1,0				
7	Водопоглощение за 24 часа, % по объему	ГОСТ 15588-86	не более 3,0	2,1	не более 2,0	1,0	не более 2,0	1,86	не более 1,8	0,9				

**Область применения.** Плиты пенополистирольные марок ПСБ-С-15; ПСБ-С-25; ПСБ-С-35; ПСБ-С-50 предназначены для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями.



**В.А. Устюгов**

**Н.П. Дубровская**

**Руководитель ОС «Мосстройсертификация»**

**Эксперт**