

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ16.Н00725

Срок действия с 12.02.2007 по 12.02.2010

0679040

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.9001.11СЛ16 от 09.03.04 «Мосстройсертификация»
ГУП «НИИМосстрой», Россия, 119192, г. Москва, ул. Винницкая, д.8
тел. (495) 147-42-28, факс (495)147-41-12

ПРОДУКЦИЯ

Плиты фасадные теплоизоляционные пенополистирольные
марок ПСБ-С-25Ф, ПСБ-С-35Ф
Выпускаются по ТУ 2244-001-00319581-2004
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
22 4440

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2244-001-00319581-2004

код ТН ВЭД:
3921 11 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Стиропласт»

Россия, 142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Комсомольская, владение 3
Тел. 8 (495) 101-19-46; 101-19-47; факс (09672) 3-88-08; 3-72-77; ИНН 5048008977
Адрес производства продукции - тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Стиропласт»

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний
№ 11 от 08.02.07 ИЦ «Мосстройиспытания», г. Москва, № РОСС RU.9001.21СЛ27 от 09.03.04;
Санитарно-эпидемиологического заключения № 50.99.06.224.П.27577.11.4 от 05.11.04 до 27.10.09
Госсанэпидемслужбы РФ по Московской обл.; Сертификата пожарной безопасности
№ ССПБ.RU.УП001.Н00415 от 05.12.05 до 04.12.08, выданного ОС «ПОЖТЕСТ»
ФГУ ВНИИПО МЧС России; Акта о результатах анализа состояния производства
сертифицируемой продукции, выпускаемой серийно ООО «Стиропласт»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме За.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.ФУ.02.224.П.000483.07.03 от 11.07.03 до 11.07.08
Госсанэпидемслужбы РФ по Московской области (на полистирол вспенивающийся).
Приложение к настоящему сертификату (на 1 листе, заверенном печатью)
Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.А. Устюгов

инициалы, фамилия

Н.П. Дубровская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации


**Показатели и результаты сертификационных испытаний плит пенополистирольных марок
ПСБ-С-25Ф; ПСБ-С-35Ф, выпускаемых серийно ООО «Стиропласт»**

№№ п/п	Наименование показателей	Обозначение нормативного документа	Марки плит			
			ПСБ-С-25Ф		ПСБ-С-35Ф	
			Нормативные значения	Фактические значения	Нормативные значения	Фактические значения
1	Плотность, кг/м ³	ТУ 2244-001-00319581-2004	от 16 до 18	17,9	от 25,5 до 26	25,8
2	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа	ТУ 2244-001-00319581-2004	не менее 0,12	0,13	не менее 0,15	0,18
3	Предел прочности при изгибе, МПа	ТУ 2244-001-00319581-2004	не менее 0,2	0,3	не менее 0,3	0,4
4	Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5) ⁰ С, Вт/(м К)	ТУ 2244-001-00319581-2004	не более 0,035	0,034	не более 0,033	0,033
5	Время самостоятельного горения, с	ТУ 2244-001-00319581-2004	не более 2	1	не более 1,5	1
6	Влажность, %	ТУ 2244-001-00319581-2004	не более 3	2	не более 2	2
7	Водопоглощение за 24 часа, %	ТУ 2244-001-00319581-2004	не более 1,5	1	не более 1	0,9

Область применения. Плиты пенополистирольные марок ПСБ-С-25Ф и ПСБ-С-35Ф предназначены для использования в качестве теплоизолирующего слоя наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Руководитель ОС «Мегапроектсертификация»

Эксперт



В.А. Устюгов
И.А. Румянцева

В.А. Устюгов

И.А. Румянцева

